

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

MPI 6500 Perfurado

Data : 02/01/2008

Descrição :

O Filme Perfurado MPI 6500, é um filme calandrado, flexível com adesivo base solvente para aplicações em painéis com visibilidade em um só lado. Impressão na superfície frontal deste tipo de filme possibilita a visualização deste lado, tornando invisível quando observado pelo oposto ao ser visualizado através de uma janela.

Informações Técnicas sobre impressão, conversão, aplicação e remoção do produto, favor recorrer aos Boletins de Instruções Avery Graphics ou contatar o Serviço Técnico da Avery Dennison do Brasil / Divisão Graphics.

Construção :

Frontal:	Filme de PVS
Adesivo	Base solvente, cor preta
Liner	182 +/- 8g /m ²

Propriedades Físicas :

As seguintes informações sobre características físicas e químicas, são baseadas em testes que acreditamos ser representativos e confiáveis. Os valores resultantes são válidos apenas como referenciais, não constituem uma garantia e não servem para uso em especificações. O comprador deverá de forma independente determinar antes do uso, a conveniência e adequação da utilização do Produto em relação às suas condições, especificações e necessidades.

Informações Gerais:

Método de Impressão (Recomendado)	Transferência Térmica e Serigrafia
Durabilidade Externa	Um ano quando processada e aplicada conforme recomendações técnicas da Avery (exposição vertical).
Temperatura mínima para aplicação	13°C
Superfícies de aplicação	Planas, lisas e com boas condições de conservação
Faixa de temperaturas de serviço	-40°C a 80°C
Espessura do filme	130 µm
Removabilidade	Até 1 ano quando não aplicado em: Pinturas de nitrocelulosa, ABS, Poliestireno, tintas (frescas), certos tipos de PVC
Resistência Química	Resiste a ácidos fracos e soluções alcalinas. Ver Boletins de Instrução para recomendações de limpeza
Vida útil	01 ano após a compra, quando estocado em local frio, limpo, seco e aplicado neste período. Armazenado a 20°C a 25°C e 50 +/- 5% de umidade
Diâmetro dos furos	1,6mm
Grau de Visibilidade	50 %
Adesão em Vidro (Norma: ASTM D1000)	Inicial (24h) : 700 N/m

Contatos:

Para quaisquer informações que não estejam descritas neste boletim, contatar o Departamento de Serviços Técnicos da Avery Dennison do Brasil Ltda, através do telefone: (19) 3876.7650 ou Fax (19) 3876.7734.

Avery Dennison do Brasil Ltda
R Francisco Foga, 225 – Vinhedo – SP – Brazil – 13280 000
graphics.brasil@averydennison.com
www.averydennison.com.br

Aviso Importante ao Comprador

Produtos Avery Dennison são garantidos para serem livres de defeitos de fabricação, sobre o material e acabamento, ambos por um período de até um ano após a compra (ou período estabelecido em Literatura Específica de Informação de Produto) efetivo à partir da Fatura. Fica expressamente combinado e entendido que os Produtos são vendidos sem garantias implícitas ou explícitas, sendo que a única obrigação do fabricante e do vendedor é repor ou substituir a mesma quantidade de produto que comprovadamente tenha defeito. Nem o fabricante, nem o vendedor são responsáveis por qualquer perda ou dano, direta ou indiretamente causado pelo uso ou inabilidade em usar o produto para atender a finalidade desejada. Cabe ao comprador e usuário testar previamente o produto e certificar – se de que o mesmo atende suas necessidades e especificações. Essa declaração não pode ser alterada sem que haja um acordo expresso entre o fabricante e o vendedor, e assinado por pessoas devidamente autorizadas.

