

BOLETIM DE PRODUTO

Avery MPI 2010 – Película Calandrada de PVC
Data : 29 / 01 / 05

Descrição:

As Películas Avery MPI 3010 fabricadas pela Avery Dennison são auto-adesivas acabamento semibrilho, fortes e flexíveis, muito resistentes ao desgaste, oferecem uma escolha econômica e foram desenvolvidas para atender uma seleta gama de aplicações para o Segmento de Mercado da Impressão Digital (solvente) principalmente Publicidade e Propaganda Externas, em painéis, em Ônibus, em Frotas, mas para superfícies planas, lisas, e outras aplicações que necessitem de até 2 anos de durabilidade externa.

Informes técnicos sobre equipamentos / materiais compatíveis / tipos de processamentos, garantia de tintas, vernizes de proteção ou películas transparentes de proteção superficial consultar Boletins de Instruções # 5.30, # 5.80, # 5.91.

Construção :

Avery MPI 3010

| | |
|----------------------------|--|
| Película Plástica | 80 µm, flexível, pvc, cor branca semibrilho |
| Adesivo | Acrílico, transparente, permanente e sensível à pressão. |
| Protetor do Adesivo | 145 g/m ² Siliconizado Branco |

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Propriedades Físicas :

As seguintes informações sobre características físicas e químicas, são baseadas em testes que acreditamos serem representativos e confiáveis. Os valores resultantes são

válidos somente como referenciais, não constituem uma garantia e não servem para uso em especificações. O comprador deverá de forma independente determinar antes do uso, a conveniência e adequação da utilização do Produto em relação às suas condições, especificações e necessidades.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Métodos de Impressão (Recomendados) | InkJet / Base Solvente (Compatíveis) Obs.: Veja Boletim de Instruções # 5.15 Silk Screen |
| Removabilidade | Até 2 anos segundo metodos Avery de remoção, podendo deixar algum resíduo de adesivo na superfície. |
| Durabilidade Externa | 2 anos quando processada e aplicada conforme recomendações técnicas da Avery Graphics (exposição vertical). Obs.: O processo de impressão, durabilidade, nivelamento das tintas e sistema de proteção, devem ser pré-avaliados. |
| Temperatura Mínima para Aplicação. | 10°C sendo que o adesivo alcançará níveis adequados de adesão após 72 horas em ambiente com temperaturas acima de 10°C (superfície e ambiente). |
| Superfície de Aplicação | Planas, lisas, curvas suaves e c/ boas cond. de conservação. (Não recomendamos para superfícies perfiladas ou corrugadas) |
| Faixa de Temperaturas de Serviço. | - 40°C a 80°C Após 72 horas da aplicação. |
| Espessura da Película com o Adesivo. | 100 ± 5 µm |
| Resistência Química | Resiste à maior parte das soluções suavemente alcalinas, ácidas e salinas (não deve ser aplicado em locais sujeitos ao derramamento de derivados do petróleo como óleos, graxas e solventes alifáticos) |
| Vida Útil | Até um ano após a compra, quando estocado em local frio limpo, seco e aplicado neste período. Recomendado : 23 ± 2°C e 50 ± 5 % de U.R. |
| Estabilidade Dimensional | Boa. Amostra com 10 cm x 23 cm aplicada em painel de alumínio, aclimatação por 72 horas à 23 ± 2°C e 50 ± 5 % de U.R., a seguir submetida por 48 horas à 65°C. |
| Adesão em Aço Inóx (ASTM D - 1000) | Inicial após 20 minutos : 0,48 Kg / cm Final após 24 horas : 0,62 Kg / cm |



Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo



Aviso Importante ao Comprador

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Produtos Avery Dennison são garantidos para serem livres de defeitos de fabricação, sobre o material e acabamento, ambos por um período de um ano após a compra (ou pelo período estabelecido em Literatura Específica de Informação de Produto) efetivo à partir da Fatura.

Fica expressamente combinado e entendido que os Produtos são vendidos sem garantias explícitas ou implícitas, sendo que a única obrigação do fabricante e do vendedor é repor ou substituir a mesma quantidade de produto que comprovadamente tenha defeito. Nem o fabricante, nem o vendedor são responsáveis por qualquer perda ou dano, direta ou indiretamente causado pelo uso ou inabilidade em usar o produto para atender a finalidade desejada. Cabe ao comprador e usuário testar previamente o produto e certificar – se de que o mesmo atende suas necessidades e especificações. Essa declaração não pode ser alterada sem que haja um acordo expresso entre o fabricante e o vendedor, e assinado por pessoas devidamente autorizadas.

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo



Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo

